

## MAMUT Fix: lepicí tmel C1T vnitřní

**POUŽITÍ:** Pro kladení keramických obkladů a dlažby pouze pro vnitřní použití. Není vhodný na slinuté dlažby. Odpovídá ČSN EN 12004.

**SLOŽENÍ:** Suchá směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

|                 |                          |                              |  |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|--|
| Pevnost v tlaku | min. 15 MPa              | Spotřeba vody na pytel 25 kg | 6 l  |
| Pevnost v tahu  | min. 4 MPa               | Spotřeba                     | 1,5 – 3 kg / m <sup>2</sup> dle tloušťky nanášené vrstvy |
| Přidrženost     | min. 0,5 MPa             | Doba zpracovatelnosti        | 4 hod.   |
| Sypná hmotnost  | 1350 kg / m <sup>3</sup> | Otevřený čas kladení         | cca 15 min.  |
| Zrnitost        | 0 – 0,6 mm               |                              |  |

### POMŮCKY:

| délka hrany obkladaček | hloubka a šířka zubového hladítka | délka hrany obkladaček | hloubka a šířka zubového hladítka |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| do 50 mm               | 3 mm                              | 100 – 200 mm           | 6 mm                              |
| 50 – 100 mm            | 4 mm                              | nad 200 mm             | 8 mm                              |

**PŘÍPRAVA PODKLADU:** Cementová a vápenocementová omítka, beton, zdivo, betonová mazanina (nevytápěná) musí být rovné, nasákové, nosné, prosté prachu, výkvětů solí a zbytků bednicího oleje. Beton a kamenivo plněné pojivem musí být nesmršlivé. Omítka a betonová mazanina by měla být asi 1 měsíc stará.

**ZPRACOVÁNÍ:** Obsah pytle nasypte do množství vody asi 6 litru (0,24 litru/kg) a zamíchejte elektrickým míchadlem nebo zednickou lžící tak, aby vznikla vláčná a hustě pastovitá hmota. Po 5 minutách znovu promíchejte. Po rozmíchání s vodou (teploty cca 20°C) zpracujte asi do 4 hodin.

Natažením lepicího tmele v tenké vrstvě hladítkem vyrovnáme menší nerovnosti a zlepšíme přilnavost. Na čerstvou vyrovnávací vrstvu nanese zubovým hladítkem odpovídající množství lepicí malty dle velikosti obkladaček. Dle teploty okolí atd. činí doba kladení cca 15 minut. Obkladačky musí být položeny dříve, než se u malty vytvoří povlak. Obkladačky klademe s přitlačením.

### UPOZORNĚNÍ:

- Spotřeby materiálů jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a formě zpracování.
- § Doporučujeme použít výrobky jedné šarže vždy na jedné ucelené ploše.
- § Nepřimíchávat žádné cizí materiály. Dodatečné přidávání pojiv a jiných přísad je nepřipustné.
- § Nanesený, nevytvrdlý či nevysušený materiál chránit před působením deště, mrazu a slunečního záření. Nezpracovávat při přímém slunečním záření, dešti nebo vysoké vlhkosti vzduchu.
- Navazující stavební konstrukce pečlivě zakrýt, resp. chránit před postříkáním.
- Před zpracováním dobře rozmíchejte.
- Lze zpracovávat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!
- Nespotřebované zbytky nechte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavební odpad nebo zatvrdlé nátěry!
- Použité obaly odevzdejte do sběru!

**PRVNÍ POMOC:** Projeví-li se zdravotní potíže, i v případě pochybnosti, neprodleně uvědomte lékaře. Při nadýchání opusťte kontaminované pracoviště a postupujte podle příznaků. Při styku s kůží sejměte kontaminovaný oděv a pokožku opláchněte čistou vodou a mýdlem. Podrážděná místa ošetřete vhodným reparačním krémem. Při zasažení očí je vyplachujte alespoň 15 minut proudem čisté vody, event. při násilně otevřených víčkách, následně vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte cca 0,5 l vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.

**BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY:** Výstražný symbol nebezpečnosti: Nejistěno.

R / S věty:

S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima

S-26 Zasažení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S-37 Používejte vhodné ochranné rukavice

**SKLADOVÁNÍ:** Chránit před mrazem a skladovat při pokojové teplotě. V orig. uzavřených vědrech skladovatelnost min. 6 měsíců.

**KVALITA:** Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce.

**DISTRIBUTOR:** MAMUT-THERM s.r.o., Slaměnickova 14, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. V Brně dne 11.3.2010