

## MAMUT Flies: lepicí tmel C1T vnitřní i venkovní

**POUŽITÍ:** Mrazuvzdorný tmel na bázi šedého cementu, pro vnitřní a vnější použití, určený pro lepení dlažby a keramických obkladů z přírodního i umělého kamene.

**SLOŽENÍ:** Suchá směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Pevnost v tlaku	min. 10 MPa	Počet zmrazovacích cyklů	50
Pevnost v tahu	min. 3 MPa	Spotřeba vody na pytel 25 kg	6 l
Přidrženost	min. 0,5 MPa	Spotřeba při tloušťce 1 mm	1,3 kg / m <sup>2</sup>
Sypná hmotnost	1,6 kg / dm <sup>3</sup>	Doba zpracovatelnosti	4 hod.
Zrnitost	0 – 0,5 mm	Otevřený čas kladení	cca 15 min.

**PŘÍPRAVA PODKLADU:** Cementová a vápenocementová omítka, beton, zdivo a betonová mazanina musí být rovné, nasákové, nosné, prosté prachu, výkvětů solí a zbytků bednicího oleje. Plochy pro obkládání obsahující sádro nebo anhydrit musí být suché a napanetrované.

**ZPRACOVÁNÍ:** Cementový tmel rozmícháme s vodou v homogenní vláčnou hmotu. Necháme 5–10 minut zrát a znovu krátce promícháme. Tmel nanášíme v tenké vrstvě na celou plochu podkladu hladkou stranou hladítka, potom se vrstva „pročeše“ zubovou stranou, přičemž se zuby dotýkají podkladu. Do vytvořeného drážkového lůžka pokládáme obklady za současného přítlaku tak, aby se drážky spojily pod obkladem do kompaktního lůžka. Předběžné vlhčení podkladů neprovádíme. Dle teploty okolí činí doba kladení cca 15 minut. Obklady musí být položeny dříve, než se u tmelu vytvoří povlak. Pokud se povlak vytvoří, je nutno tmel v celé nelepivé ploše seškrábat a znovu natáhnout. Provedené obklady stěn spárujeme po 1 dnu, podlahové obklady nejdříve po 2 dnech, a po 7 dnech se mohou plně zatížit.

### UPOZORNĚNÍ:

- Spotřeby materiálů jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a formě zpracování.
- § Doporučujeme použít výrobky jedné šarže vždy na jedné ucelené ploše.
- § Nepřimíchávat žádné cizí materiály. Dodatečné přidávání pojiv a jiných přísad je nepřipustné.
- § Nanesený, nevytvrdlý či nevysušený materiál chránit před působením deště, mrazu a slunečního záření. Nezpracovávat při přímém slunečním záření, dešti nebo vysoké vlhkosti vzduchu.
- Navazující stavební konstrukce pečlivě zakrýt, resp. chránit před postříkáním.
- Před zpracováním dobře rozmíchejte.
- Lze zpracovávat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!
- Nespotřebované zbytky nechte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavební odpad nebo zatvrdlé nátěry!
- Použité obaly odevzdejte do sběru!

**PRVNÍ POMOC:** Projeví-li se zdravotní potíže, i v případě pochybností, neprodleně uvědomte lékaře. Při nadýchání opusťte kontaminované pracoviště a postupujte podle příznaků. Při styku s kůží sejměte kontaminovaný oděv a pokožku opláchněte čistou vodou a mýdlem. Podrážděná místa ošetřete vhodným reparačním krémem. Při zasažení očí je vyplachujte alespoň 15 minut proudem čisté vody, event. při násilně otevřených víčkách, následně vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte cca 0,5 l vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.

**BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY:** Výstražný symbol nebezpečnosti: Nežjištěno.

R / S věty:

S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima

S-26 Zasažení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S-37 Používejte vhodné ochranné rukavice

**SKLADOVÁNÍ:** Chránit před mrazem a skladovat při pokojové teplotě. V orig. uzavřených vědrech skladovatelnost min. 6 měsíců.

**KVALITA:** Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce.

**DISTRIBUTOR:** MAMUT-THERM s.r.o., Slaměnickova 14, 614 00 Brno

Vyhrazuje si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. V Brně dne 11.3.2010