

## MAMUT Hydro penetrace: Hydrofobní základní nátěrová hmota

**POUŽITÍ:** MAMUT Hydro penetrace je základová a hydrofobní nátěrová hmota bez obsahu rozpouštědel, která je připravena k použití a nanáší se na savé minerální podklady. Hydrofobní základní nátěrová hmota je dále vhodná pro impregnaci všech savých pohledových druhů zdiva a betonu.

Podklady natřené základovým nátěrem, jako jsou např. minerální jádrové omítky, se spolehlivě ošetří proti vsakování vody, přičemž zůstane plně zachována propustnost podkladu vůči vodní páře. Před dalším nátěrem barvou MAMUT Color silikon / silikon AS / popř. MAMUT Color EG, musí být hydrofobní nátěr MAMUT Hydro penetrace naprosto suchý. Docílí se tak dokonalého spojení mezi podkladem a zušlechtěnou omítkou, popř. mezi podkladem a barvou. Hydrofobní nátěrová hmota se na barvy pojené silikátem smí nanášet nejdříve po 4 dnech schnutí!

**ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA:** MAMUT Penetrace se zpracovává neředěná. Dle druhu a savosti podkladu spotřeba cca 150 - 250 ml/m<sup>2</sup>.

**PŘÍPRAVA PODKLADU:** Podklad musí být suchý, pevný, bez prachu a nesoudržných částí, resp. bez filmotvorných hmot se separačním účinkem (např. odbedňovací olej).

**ZPRACOVÁNÍ:** Hydrofobní prostředek MAMUT Hydro penetrace je připraven k použití, po důkladném promíchání jej v nezředěném stavu pomocí válečku s beráncí kůží, štětky nebo vhodné stříkací pistole naneste v silné vrstvě a nechte zaschnout. V případě silně savých podkladů je nutný druhý nátěr nanášený na mokry první nátěr. Teplota objektu a okolí nesmí být nižší než +8 °C a vyšší než +30 °C. Než bude možno začít s následujícími pracemi, musí být zaručeno, že je povrch ošetřený základovým nátěrem dostatečně suchý. Nesměšujte s materiály jiného druhu. Před zpracováním materiál dobře promíchejte. Sousední části stavby dobře zakryjte, popř. chraňte před odstříkujícími kapkami. Nářadí po použití důkladně očistěte vodou.

### UPOZORNĚNÍ:

- Spotřeby materiálů jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podkladu a formě zpracování.
- § Doporučujeme použít výrobky jedné šarže vždy na jedné ucelené ploše.
- § Nepřimíchávat žádné cizí materiály. Dodatečné přidávání pojiv a jiných přísad je nepřipustné.
- § Nanesený, nevytvrdlý či nevysušený materiál chránit před působením deště, mrazu a slunečního záření. Nezpracovávat při přímém slunečním záření, dešti nebo vysoké vlhkosti vzduchu.
- Navazující stavební konstrukce pečlivě zakrýt, resp. chránit před postříkáním.
- Před zpracováním dobře rozmíchejte.
- Lze zpracovávat pouze za teploty od +5 °C do +30 °C!
- Nespotřebované zbytky nechte ztvrdnout na vzduchu a likvidujte jako stavební odpad nebo zatvrdlé nátěry!
- Použité obaly odevzdejte do sběru!

**PRVNÍ POMOC:** Projeví-li se zdravotní potíže, i v případě pochybností, neprodleně uvědomte lékaře. Při nadýchání opusťte kontaminované pracoviště a postupujte podle příznaků. Při styku s kůží sejměte kontaminovaný oděv a pokožku opláchněte čistou vodou a mýdlem. Podrážděná místa ošetřete vhodným reparačním krémem. Při zasažení očí je vyplachujte alespoň 15 minut proudem čisté vody, event. při násilně otevřených víčkách, následně vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte cca 0,5 l vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.

**BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY:** Výstražný symbol nebezpečnosti: Nejistěno.

R / S věty:

- S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí
- S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima
- S-26 Zasažení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
- S-37 Používejte vhodné ochranné rukavice

**SKLADOVÁNÍ:** Chránit před mrazem a skladovat při pokojové teplotě. V orig. uzavřených vědrech skladovatelnost min. 12 měsíců.

**KVALITA:** Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce.

**DISTRIBUTOR:** MAMUT-THERM s.r.o., Slaměnickova 14, 614 00 Brno

Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání. V Brně dne 11.3.2010.